


PPクラフトシート

【ポリプロピレン】

柔軟性があり、水や薬品に強く、熱にも強いので、文具、メガホンなどにお使い頂けます。電気絶縁性が良いので作業台のトップシートにも適しています。



用途

- ◎クリアファイル
- ◎仕切りファイル
- ◎インデックス
- ◎書類ケース
- ◎各種事務用品
- ◎メガホン
- ◎かばん
- ◎作業台のトップシート

特性

<繰り返し曲げ・反復曲げに強い!>

適度な耐衝撃性と剛性を備えています。主にファイルなどの文具に使用されています。

<軽い!>

発泡タイプは約3倍に押出し成形した独立気泡構造なので軽量です。(比重0.3)

<優れた耐水性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性>

工業用途にも使用できる素材です。

PPクラフトシート



カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚みタイプです。

ナチュラル	白	黒	赤	青	黄	緑
PS-1	PS-2	PS-3	PS-4	PS-5	PS-6	PS-7
オレンジ	シルバー	クリアライン				
PS-8	PS-9	PS-10				

種類	厚み	S	L
PPクラフトシート	0.75mm	490×565	565×980

PPクラフトフィルム




PPクラフトシートより薄い0.2mm厚みタイプです。

ナチュラル	赤 透明	青 透明	黄 透明	緑 透明	オレンジ 透明
PF-11	PF-12	PF-13	PF-14	PF-15	PF-16

種類	厚み	サイズ
PPクラフトフィルム	0.2mm	460×650

PPクラフトシート 発泡タイプ



緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。ホットスタンプなどの印刷が可能です。

白	黒	赤	青	黄	緑	ベージュ
HP1	HP2	HP3	HP4	HP5	HP6	HP7

種類	厚み	SS	S	M	L	3×6
発泡タイプ(白)	2mm/3mm/5mm	200×300	300×450	450×600	450×900	915×1835
発泡タイプ(カラー)	2mm/3mm	200×300	300×450	450×600	450×900	915×1835

※厚みに対する比重は 2mm(0.40)/3mm(0.32)/5mm(0.28)
※色はイメージです。実際の色とは異なります。カラーサンプルでご確認ください。

物性データ/PPクラフトシート

項目	単位	試験方法	方向	0.75mm
見掛密度	kg/m ³	MCTI法	—	910
引張り強さ	MPa	JIS K7162	MD	27.4
			TD	26.3
引張り破壊伸び	%	JIS K7162	MD	700
			TD	100
曲げ強度	MPa	JIS K7171	MD	7.2
			TD	7.4
曲げ弾性率	MPa	JIS K7171	MD	990
			TD	1000

物性データ/PPクラフトシート(発泡タイプ)

項目	単位	試験方法	方向	2.0mm	3.0mm	5.0mm
見掛密度	kg/m ³	MCTI法	—	350	340	310
引張り強さ	MPa	JIS K7162	MD	7.9	6.6	—
			TD	6.8	6.5	—
引張り破壊伸び	%	JIS K7162	MD	70	65	—
			TD	40	55	—
曲げ強度	MPa	JIS K7171	MD	7.0	7.1	7.2
			TD	4.3	4.6	6.2
曲げ弾性率	MPa	JIS K7171	MD	430	330	270
			TD	260	200	220

※本資料に記載されたデータは参考値であり、納入規格値(保証値)ではありません。
※本資料の内容は、品質改良のために予告なく変更することがありますので、ご了承ください。