

特性比較

製品名	特性	用途例	比重	耐熱温度	耐候性	燃焼性
[アクリル樹脂板] アクリサンデー板	● 高い透明性 ● 美しい光沢 ● 優れた耐候性 ● 優れた加工性	看板 水槽 ディスプレイ、ケース 棚 パーテーション	1.19	80℃	◎	良燃
アクリサンデーEX板				70℃		
[硬質塩ビ板] サンデーシート	● 衝撃に強い ● 加工性良好 ● 燃えにくい（自己消火性） ● 多彩なカラー	看板 ディスプレイ 小物ケース	1.4	50℃	△	難燃 自己消火性
[ポリプロピレンシート] PPクラフトシート PPクラフトフィルム	● 繰り返し曲げ・反復曲げに強い ● 軽い ● 優れた耐熱性 ● 優れた耐薬品性	クリアファイル 仕切りファイル 書類ケース メガホン 作業台のトップシート	0.9	100～ 120℃	×	良燃
PPクラフトシート発泡タイプ			0.28～ 0.4			
[ポリエチレンシート] 低発泡PEシート			0.6	-20～ 70℃		
[低発泡塩ビ板] フォーレックス	● 軽くて丈夫 ● 加工性が容易 ● 印刷の乗りが良い	各種POPツール サイン、ディスプレイ 店舗内装 模型素材・ゲーム盤	0.45～ 0.7	50℃	△	難燃 自己消火性
[Gベツ樹脂板] サンデーPET	● 優れた剛性 ● 燃えにくい（自己消火性） ● 優れた加工性 ● 優れた透明性	サイン、ディスプレイ プライスカード 収納ケース 電子部品容器 機械のカバー	1.27	68℃	△	難燃 自己消火性
[ポリスチレンボード] 発泡スチレンボード	● 豊富なラインナップ ● 加工が簡単 ● 軽くて省資源	店頭POP 販促物 プレゼンボード	0.06～ 0.1	60℃	×	良燃
スチレンシート	● 湿度に強い	浴室中折れドアパネル	1.05	60℃	×	良燃
[中空ポリカーボネート樹脂板] ハモニカーボ ツインカーボA ブラインドカーボ [ポリカーボネート樹脂板] カーボグラスA	● 優れた耐衝撃性 ● 優れた耐久性 ● 優れた耐熱・耐寒性 ● 燃えにくい（自己消火性）	二重窓面材 店舗内装 パーテーション テラス腰板	1.2	110℃	◎	難燃 自己消火性

※数値は代表値であり保証値ではありません



アクリサンデー株式会社

お問い合わせ

☎ 0120-005-998 (9:00～17:00/土・日・祝日を除く)
<https://www.acrysunday.co.jp/>